

(주)에코코어기술
부산광역시 기장군 기장읍 차성동로20번길 16,
B2호 (우)46020
(Tel:051)727-3161 Fax: 051)727-3181)

성적서 번호: ECO-K-2024-02-002-2

Page (1) / (총 4)



1. 의뢰자

- 기관명 : (주)서울벽지
- 주소 : 경기도 양주시 칠봉산로 286번길 77

2. 접수번호 (증개번호) : ECO-K-2024-02-002-2

3. 시험대상품목 : 휘발성유기화합물, 폼알데하이드 외

4. 시료명 : 플레인

5. 시험기간 : 2024년 02월 05일 ~ 2024년 02월 16일

6. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소: 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로20번길 16, B2호)

7. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

8. 시험방법 :



- (1) 국립환경과학원고시 실내공기질공정시험기준 제2023-79호 (2023.12.28)
ES 02131.1g 건축자재 방출 휘발성유기화합물 및 폼알데하이드 시험방법 - 소형방출시험챔버법

확 인	작 성 자	승 인 자
	성 명 : 최 경 빈 (서 명)	직 위 : 기술책임자 성 명 : 이 상 준 (서 명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2024. 02. 16

주식회사 에코코어기술



(주)에코코어기술
부산광역시 기장군 기장을 차성동로20번길 16,
B2호 (우)46020
(Tel:051)727-3161 Fax: 051)727-3181)

성적서 번호: ECO-K-2024-02-002-2

Page (2) / (총 4)



9. 시험결과 [플레인]

시험항목		결과	관리기준 (이하)
1	Formaldehyde	0.002 mg/m ³ ·h	0.020 mg/m ³ ·h
*	2	Acetaldehyde	0.001 mg/m ³ ·h
*	3	MEK	n.d
	4	Toluene	n.d
*	5	SVOC	0.001 mg/m ³ ·h
	6	TVOCs	0.01 mg/m ³ ·h
	7	실내 마크 기준	적합
	8	HB 마크 기준	최우수 수준

비고 : 1. 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 본 시험성적서의 내용은 의뢰인이 제출한 시료에 대한 시험결과로서 용도이외의 목적으로 사용함에 따라 발생하는 모든 사항에 대해서, 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

3. 이 시험결과는 인정범위에 포함되는 항목으로 의뢰자의 요구에 의해 비공인성적으로 발행합니다.

4. * 표시된 시험결과는 본 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.


(주)에코코어기술
부산광역시 기장군 기장읍 차성동로20번길 16,
B2호 (우)46020
(Tel:051)727-3161 Fax: 051)727-3181)

성적서 번호: ECO-K-2024-02-002-2


Page (3) / (총 4)



10. 액체크로마토그램



11. 가스크로마토그램



주)에코코어기술
부산광역시 기장군 기장읍 차성동로20번길 16,
B2호 (우)46020
(Tel:051)727-3161 Fax: 051)727-3181)

성적서 번호: ECO-K-2024-02-002-2

Page (4) / (총 4)



12. 시료 사진




사진1




사진2




사진3