

TEST REPORT



성적서번호 : M255-24-01999(K)

쪽 번호 : 1/2

1. 의뢰인

기관명 : (주)풍한인더스트리

주소 : 서울특별시 성동구 오패산로 11 (하월곡동,미래빌딩)

2. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : M&T POZZOLAN SPC 실내용바닥재

3. 시험기간 : 2024. 05. 20 ~ 2024. 05. 22

4. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소: 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3길 21)

5. 시험방법 : 다음장 참조

6. 시험결과 : 다음장 참조

확 인	작성자	승인자
	성명 : 최재웅 (서명)	직위 : 기술책임자 성명 : 이도협 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation)

상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2024 년 5 월 22 일

한국인정기구 인정 **FITI 시험연구원장 (인)**

※ 문서 확인 번호 : VGKR-7FSJ-2MAJ ※

홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

FITI-P014-01(Rev.1)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.

이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.

이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

성적서번호 : M255-24-01999(K)

쪽 번호 : 2/2

01. 내마모성 (KS M 3802 : 2022) : mg

	#1
	26

주) 시험조건 - 마모자 : CS-17, 적용하중 : 1 000 g, 시험횟수 : 1 000 회
1 000 회 마모 후 질량 감소량 측정
시험 환경 : (20.0 ± 2.0) °C, (65.0 ± 4.0) % R.H.

** 시험 결과 기록 완료 **

- 시 료 사 진 -



FITI-P014-01(Rev.1)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.